

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PL

KARTA NR 29

Płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej $E \leq 0,5\%$ EN 14 411 BI_a,
 załącznik G, Płytki uniwersalne – GL

NAZWA	KOLOR	POWIERZCHNIA
TILIA	DUST, DESERT, MAGMA, MIST, STEEL	STRUKTURA

WŁAŚCIWOŚCI		NORMA	WYMAGANIA NORMY	ŚREDNIE OSIĄGANE PARAMETRY	
	NASIĄKLIWOŚĆ WODNA [%]	PN-EN ISO 10545-3	< 0,5	< 0,2	
	WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE [N/mm ²]	PN-EN ISO 10545-4	≥ 35	≥ 50	
	SILA ŁAMIAJĄCA [N]	PN-EN ISO 10545-4	> 1300	> 2100	
	MROZOODPORNOŚĆ	PN-EN ISO 10545-12	wymagane	mrozoodporna	
	ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE PEI	PN-EN ISO 10545-7	wymagane	DESERT	4/6000
				DUST	4/6000
				MAGMA	3/1500
				MIST	4/2100
				STEEL	3/1500
	ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE ŚRODKÓW DOMOWEGO UŻYTKU I DODATKÓW DO BASENÓW KĄPIELOWYCH	PN-EN ISO 10545-13	min. GB	Chlorek amonu	A
				Podchloryn sodowy	A
	ODPORNOŚĆ CHEMICZNA	PN-EN ISO 10545-13	deklarowane	HCl 3%	LA
				Kwas cytrynowy 100g/l	LA
				KOH 30g/l	LA
				HCl 18%	HA
				Kwas mlekowy 5%	HA
				KOH 100g/l	HA
	ODPORNOŚĆ NA PLAMIE	PN-EN ISO 10545-14	min. 3	5	
	ODPORNOŚĆ NA PĘKNIĘCIA WŁOSKOWATE	PN-EN ISO 10545-11	wymagane	odporna	
	KLASA ZDOLNOŚCI PRZECIWPOŚLIZGOWEJ	DIN 51130	-	R9	
	ODPORNOŚĆ NA SZOK TERMICZNY	PN-EN ISO-10545-9	wymagane	odporna	

DOKUMENTY ODNIESIENIA: DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR. 7A CPR

Opracował:

Główny Technolog

 Izabela Puchyrska